Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
Техническая поддержка 8 800 600 05 65
www.ursa.ru, e-mail: info@ursa.ru

URSA GEO М-25Ф (34 RAlu)

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T2-WS

Произведено согласно: ТУ 23.99.19-016-71451657-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Материал, кашированный слоем пароизоляции — алюминиевой фольгой. Специально предназначен для теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов и оборудования.
Применение материала, оклеенного фольгой, позволяет отказаться от дополнительной пароизоляции трубопроводов и оборудования с температурой поверхности ниже 20°С и значительно сократить время монтажа.
Материал произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

– Бани и сауны;
– Трубопроводы;
– Воздуховоды и промышленное оборудование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, λD	Вт/(м*К)	не более	0.034	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)
Теплопроводность, λ10	Вт/(м*К)	не более	0.034	ГОСТ 7076-99
Теплопроводность, λ25	Вт/(м*К)	не более	0.037	ГОСТ 7076-99
Теплопроводность, λА	Вт/(м*К)	не более	0.037	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, λБ	Вт/(м*К)	не более	0.041	ГОСТ Р 59985-2022
Плотность	кг/м³	±2,5	22.5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па	%	не более	60	ГОСТ 17177-94
Сорбционная влажность за 72 ч	%	не более	4	ГОСТ 17177-94
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении	кг/м²	не более	1	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ	%	не более	5.5	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В1	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д1	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Группа токсичности	-	-	Т1	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Максимальная температура эксплуатации	°С	-	+220	ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Срок эффективной эксплуатации	лет	не менее	50	ГОСТ Р 57418-2020

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±1%	4500, 6000, 6875, 7500, 8000, 9000	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	±1%	1200	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	-	50, 60, 70, 80, 100	ГОСТ EN 823-2011
Класс по толщине	Т	-	Т2	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Изделия отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, раздельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. При хранении без транспортных пакетов плиты должны иметь горизонтальное положение. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля плит не должна превышать 3,2 м, рулонов - 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал упакован в УФ-стабилизированную пленку, поставляется на поддонах.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 15 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0002-000

СЕРВИСЫ:

